Sonderwerkstoff HJM-8

Werkstoffdatenblatt

C	Si	Cr			N	lo 💮			V	
1,00	0,90	8,00)		1,	10			1,60	
Werkstoffeigenschaften	HJM-8 ist ein neu entwickelter l Anlassbeständigkeit bei gleichzeitig				mit hohe	r Druckbe:	ständigkeit	t, guter Zã	(Richtanal) ähigkeit ur	
Normen	Sonderwerkstoff									
Anwendung	Der Werkstoff ist für alle Anwendungen Zähigkeit erfordern. Anwendungen : Kaltfließpresswerkzeuge, Tiefziehw Kaltaufschweißungen.	sind z.B. S	chneid-, St	anz- und K	altumform	werkzeuge	, Scherenn	nesser,	Ü	
Wärmebehandlung	Weichglühen: 830 – 860 °C Spannungsarmglühen: ca. 650 °C	Abkühlen: Ofen Abkühlen: Ofen					Glühhärte: max. 250 HB			
	Härten: 1030 – 1080 °C		Abschrecken: Luft, Öl oder Warmbad 500 – 550°C				Härte nach dem Abschrecken 62 – 64 HRC			
	Anlassen:									
	Anlasstemperatur °C	100	200	300	400	500	525	550	575	600
	Härtetemperatur 1030 °C	62	59	57	58	60	60	59	55	46

Anlassschaubild



